wineo 400

Pavimento resiliente eterogeneo per installazione flottante - tipologia di pavimento conforme a DIN EN ISO 10582

	wineo 400 wood	**wineo 400** wood XL	**wineo 400** stone
Formato	1212 x 187 mm	1507 x 235 mm	600 x 316 mm
Spessore	4,5 mm	4,5 mm	4,5 mm
Doghe, piastre / m² per pacco	10 / 2,27 m²	6 / 2,12 m²	12 / 2,28 m²
Pacchi / m² per pallet	48 / 108,96 m²	52 / 110,24 m²	48 / 109,44 m²
Garanzia **Proroga della garanzia**	15 anni per l'uso in ambito residenziale come dalle Condizioni di garanzia di Windmöller – www.wineo.de + 5 anni per la messa in posa su un materassino sottopavimento in PU WINEO		

Classificazioni		
Classe di utilizzo 23 EN ISO 10874	utilizzo intenso in aree residenziali	
Classe di utilizzo 31 EN ISO 10874	utilizzo leggero e intermittente in aree commerciali	
Contenuto di agglomeranti EN ISO 10582	tipo I	
Classificazione antiscivolo DIN 51130	R 9	
Resistenza ad agenti chimici ed a macchie EN ISO 26987	Buona resistenza in funzione della concentrazione ed al tempo di permanenza	
Resistenza alla luce EN ISO 105-B02	Resistenza alla luce (procedura 2) ≥ 6	
Impronta residua EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm	
Resistenza termica EN 12667	0,012 (m²K)/W senza materassino sottopavimento 0,022 (m²K)/W in abbinamento a silentCOMFORT	
Riduzione del rumore da impatto EN ISO 16251-1	~ 7 dB senza materassino sottopavimento ~ 16 dB in abbinamento a silentCOMFORT	
Stabilità dimensionale EN ISO 23999	~ 0,1%	
REACH	privo di sostanze SVHC ≥ 0,1%	
Smaltimento	Privati: può essere smaltito con i normali rifiuti indifferenziati / rifiuti ingombranti. Ambito commerciale: codice rifiuto AVV 170203	

Struttura del prodotto	
1	**Strato protettivo**
2	**Struttura finitura** diversi effetti superficiali
3	**Strato di usura** spessore 0,3 mm
4	**Decoro** pellicola decorativa
5	**Supporto centrale** con rinforzo di fibra di vetro
6	**Incastro di testa** tecnologia Connect
7	**Controbilanciatura**
8	**Materassino sottopavimento silentCOMFORT** (disponibile separatamente)
	wood micro-bisellatura sui 4 lati wood XL finitura a registro, micro-bisellatura sui 4 lati stone fuga reale

Windmöller GmbH
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf

DOP: 0301010
EN 14041:2004 / AC2006
1658

- 18 -

Bfl-s1 DS E1 HCHO ≤ 2 kV ≥ 0,15 W/(mK)

www.wineo.de

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*

A+ A B C

Information representative des emissions dans l'air interieur des substances volatiles presentant un risque de toxicite par inhalation, sur une echelle de classe allant de C (fortes emissions) a A+ (tres faibles emissions)

TÜV PROFI CERT product
70 710 4061-6
www.proficert.com

emissionsgeprüft schadstoffgeprüft
PREMIUM

Phthalat frei

factorymade coated

Note:

- Riscaldamento a pavimento
  Adatto a tutti i tradizionali riscaldamenti a pavimento ad acqua calda e ai sistemi elettrici regolati fino a una temperatura superficiale massima di 27 °C.
- Pulizia e manutenzione: vedere le istruzioni fornite a parte per la pulizia e la cura.
- Con riserva di modifiche tecniche a cura della Windmöller GmbH.