


wineo 400 Rigid per cliccare – 2023

Pavimento resiliente eterogeneo per installazione flottante - tipologia di pavimento
conforme a DIN EN 16511

wineo

	wood L	wood XL	stone L	
Formato	1220 x 180 mm	1522 x 225 mm	610 x 305 mm	
Spessore	5,5 mm	5,5 mm	5,5 mm	
Doghe, piastre / m² per pacco	10 / 2,20 m²	6 / 2,05 m²	10 / 1,86 m²	
Pacchi / m² per pallet	48 / 105,60 m²	52 / 106,60 m²	60 / 111,60 m²	
Garanzia	Le nostre condizioni di garanzia sono disponibili all'indirizzo – www.wineo.de			
Classificazioni				Struttura del prodotto
	Classe di utilizzo 23 EN ISO 10874	utilizzo intenso in aree residenziali		1 Elemento di copertura Struttura della superficie Sigillatura della superficie Strato di usura e pellicola decorativa
	Classe di utilizzo 31 EN ISO 10874	utilizzo leggero e intermittente in aree commerciali		
	Contenuto di agglomeranti EN ISO 10582	tipo I		2 Supporto centrale SPC Con tappetino integrato noiseREDUCT
	R10 Classificazione antiscivolo EN 16165	R 10		3 Incastro di testa sistema a incastro LocTec® 
	Resistenza ad agenti chimici ed a macchie EN 438	Gruppo 1 + 2: Grado 4 Gruppo 3: Grado 3		wood L / stone L micro-bisellatura sui 4 lati wood XL V- Giunto laccato su 4 lati
	Resistenza alla luce EN ISO 105-B02	Resistenza alla luce (procedura 2) ≥ 6		 70 710 4061-6 www.profilart.com  emissionsgeprüft schadstoffgeprüft PREMIUM
	Impronta residua EN ISO 24343-1	≤ 0,2 mm		
	Resistenza termica EN 12667	0,035 (m²K)/W		
	Riduzione del rumore da impatto EN ISO 16251-1	~ 19 dB		
	Stabilità dimensionale EN ISO 23999	≤ 0,1%		
	REACH	privo di sostanze SVHC ≥ 0,1 %		
	Smaltimento	Privati: può essere smaltito con i normali rifiuti indifferenziati / rifiuti ingombranti Ambito: commerciale: codice rifiuto AVV 170203		
 - 25 -  ≥ 0,10 W/(mK) www.wineo.de Windmüller GmbH Charles-Lindbergh-Ring 13 D-32756 Detmold DOP: 0301013 EN 14041:2004 / AC2006 1658				ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR  A+ A B C Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (tres faibles émissions) factory made coated

Note:

- Riscaldamento a pavimento
adatto a tutti i tradizionali riscaldamenti a pavimento ad acqua calda e ai sistemi elettrici regolati fino a una temperatura superficiale massima di 27 °C.
- Pulizia e manutenzione: vedere le istruzioni fornite a parte per la pulizia e la cura.
- Con riserva di modifiche tecniche a cura della Windmüller GmbH.