
wineo 400 Rigid per cliccare – 2023

Pavimento resiliente eterogeneo per installazione flottante - tipologia di pavimento conforme a DIN EN 16511

wineo

	wood L	wood XL	stone L
Formato	1220 x 180 mm	1522 x 225 mm	610 x 305 mm
Spessore	5,5 mm	5,5 mm	5,5 mm
Doghe, piastre / m² per pacco	10 / 2,20 m²	6 / 2,05 m²	10 / 1,86 m²
Pacchi / m² per pallet	48 / 105,60 m²	52 / 106,60 m²	60 / 111,60 m²
Garanzia	Le nostre condizioni di garanzia sono disponibili all'indirizzo – www.wineo.de		



Classificazioni

Classe di utilizzo 23 EN ISO 10874	utilizzo intenso in aree residenziali
Classe di utilizzo 31 EN ISO 10874	utilizzo leggero e intermittente in aree commerciali
Contenuto di agglomeranti EN ISO 10582	tipo I
Classificazione antiscivolo EN 16165	R 10
Resistenza ad agenti chimici ed a macchie EN 438	Gruppo 1 + 2: Grado 4 Gruppo 3: Grado 3
Resistenza alla luce EN ISO 105-B02	Resistenza alla luce (procedura 2) ≥ 6
Impronta residua EN ISO 24343-1	≤ 0,2 mm
Resistenza termica EN 12667	0,035 (m²K)/W
Riduzione del rumore da impatto EN ISO 16251-1	~ 19 dB
Stabilità dimensionale EN ISO 23999	≤ 0,1%
REACH	privo di sostanze SVHC ≥ 0,1 %
Smaltimento	Privati: può essere smaltito con i normali rifiuti indifferenziati / rifiuti ingombranti Ambito: commerciale: codice rifiuto AVV 170203

Struttura del prodotto

1	**Elemento di copertura** Struttura della superficie Sigillatura della superficie Strato di usura e pellicola decorativa
2	**Supporto centrale SPC** Con tappetino integrato noiseREDUCT
3	**Incastro di testa** sistema a incastro LocTec®
	wood L / stone L micro-bisellatura sui 4 lati wood XL V- Giunto laccato su 4 lati

TÜV PROFI CERT product 70 710 4061-6 www.proficert.com
TFI emissionsgeprüft schadstoffgeprüft PREMIUM

CE - 25 -
Windmöller GmbH
Charles-Lindbergh-Ring 13
D-32756 Detmold
DOP: 0301013
EN 14041:2004 / AC2006
1658
Bfl-s1 DS E1 HCHO ≥ 0,10 W/(mK)
www.wineo.de

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C
Information representative des emissions dans l'air interieur des substances volatiles presentant un risque de toxicite par inhalation, sur une echelle de classe allant de C (fortes emissions) a A+ (tres faibles emissions)

Phthalat frei Phthalate free

factorymade coated

Note:

- Riscaldamento a pavimento
  adatto a tutti i tradizionali riscaldamenti a pavimento ad acqua calda e ai sistemi elettrici regolati fino a una temperatura superficiale massima di 27 °C.
- Pulizia e manutenzione: vedere le istruzioni fornite a parte per la pulizia e la cura.
- Con riserva di modifiche tecniche a cura della Windmöller GmbH.