
DATI TECNICI

wineo 400 per incollare – 2023

Pavimento resiliente eterogeneo per installazione ad incollo - tipologia di pavimento conforme a DIN ISO 10582

wineo

	wood XS	wood L	wood XL	stone L
Formato	610 x 122 mm	1200 x 180 mm	1505 x 235 mm	610 x 305 mm
Spessore	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm
Doghe, piastre / m² per pacco	24 / 1,79 m²	18 / 3,89 m²	12 / 4,24 m²	16 / 2,98 m²
Pacchi / m² per pallet	140 / 250,60 m²	60 / 233,40 m²	60 / 254,40 m²	84 / 250,32 m²
Garanzia	Le nostre condizioni di garanzia sono disponibili all'indirizzo – www.wineo.de			



Classificazioni		Struttura del prodotto
Classe di utilizzo 23 EN ISO 10874	utilizzo intenso in aree residenziali	**Elemento di copertura** Struttura della superficie Sigillatura della superficie Strato di usura e pellicola decorativa
Classe di utilizzo 31 EN ISO 10874	utilizzo leggero e intermittente in aree commerciali	
Contenuto di agglomeranti EN ISO 10582	tipo I	**Supporto centrale**
Classificazione antiscivolo EN 16165	R 10	**Controbilanciatura**
Resistenza ad agenti chimici ed a macchie EN ISO 26987	buona resistenza in funzione della concentrazione ed al tempo di permanenza	micro-bisellatura sui 4 lati
Resistenza alla luce EN ISO 105-B02	Resistenza alla luce (procedura 2) ≥ 6	
Impronta residua EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm senza materassino sottopavimento ~ 0,17 mm in abbinamento a singleGLUE, doubleGLUE	
Resistenza termica EN 12667	0,011 (m²K)/W senza materassino sottopavimento 0,021 (m²K)/W in abbinamento a singleGLUE doubleGLUE	
Riduzione del rumore da impatto EN ISO 16251-1	~ 4 dB senza materassino sottopavimento ~ 17 dB in abbinamento a silentPLUS	
Stabilità dimensionale EN ISO 23999	≤ 0,15 %	
REACH	privo di sostanze SVHC ≥ 0,1 %	
Smaltimento	Privati: può essere smaltito con i normali rifiuti indifferenziati / rifiuti ingombranti Ambito: commerciale: codice rifiuto AVV 170203	

TÜV PROFI CERT product 70 710 4061-6 www.proficert.com
TFI emissionsgeprüft schadstoffgeprüft PREMIUM

CE - 25 -
Windmöller GmbH
Charles-Lindbergh-Ring 13
D-32756 Detmold
DOP: 0301010
EN 14041:2004 / AC2006
1658
Bfl-s1 | DS | E1 HCHO | ≤ 2 kV | ≥ 0,15 W/(mK)
www.wineo.de

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+
A+ A B C
Information representative des emissions dans l'air interieur des substances volatiles presentant un risque de toxicite par inhalation, sur une echelle de classe allant de C (fortes emissions) a A+ (tres faibles emissions)

Phthalat frei – Phthalate free

factorymade coated

Note:

- Riscaldamento a pavimento
  adatto a tutti i tradizionali riscaldamenti a pavimento ad acqua calda e ai sistemi elettrici regolati fino a una temperatura superficiale massima di 29 °C.
- Pulizia e manutenzione: vedere le istruzioni fornite a parte per la pulizia e la cura.
- Con riserva di modifiche tecniche a cura della Windmöller GmbH.