DATI TECNICI

Biopavimento PURLINE | wineo 1500 sea | per installazione a incollo

Pavimento resiliente in poliuretano conforme a EN 16776
Privo di cloro, solventi e plastificanti.

wineo

oppu	wood	wood XL	stone	stone XL	rotolo
Formato	1200 x 200 mm	1500 x 250 mm	670 x 335 mm	1000 x 500 mm	20 x 2 m
Spessore	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm
Peso / doga/rotolo	3,2 kg/m²	3,2 kg/m²	3,2 kg/m²	3,2 kg/m²	3,2 kg/m²

Classificazioni		
Classe di utilizzo 23 EN ISO 10874	utilizzo intenso in aree residenziali	
Classe di utilizzo 34 EN ISO 10874	utilizzo molto intenso in aree commerciali	
Classe di utilizzo 43 EN ISO 10874	utilizzo intenso in aree industriali	
R9 Classificazione antiscivolo DIN 51130	R 9	
Resistenza allo scivolamento EN 13893	μ ≥ 0,30 – DS	
Proprietà antistatiche EN 1815	≤ 2 kV	
Resistenza ad agenti chimici ed a macchie EN ISO 26987	resistente (elenco dettagliato su richiesta)	
Resistenza alla luce EN ISO 105-B02	~ 7	
Impronta residua EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm	
Test con piede di mobile EN 424	piede tipo 0 – nessun danno visibile	
Test con sedia con rotelle EN 425	25000 passaggi nessun danno con ruote tipo W	
Resistenza termica ISO 8302	~ 0,01 (m²K)/W	
Riduzione del rumore da impatto EN ISO 10140	~ 4 dB	
Stabilità dimensionale EN ISO 23999	≤ 0,10%	
Flessibilità e deformazione EN ISO 24344	≥ 20 mm	
REACH	privo di sostanze SVHC ≥ 0,1%	

Struttura del prodotto	
1	**Strati di finitura** • strato di initura in PU con superficie strutturata • carta decorativa • strato stabilizzante
2	**Strato di supporto** ecuran materiale composto ad alte prestazioni
3	**Controbilanciatura** sistema Fleece TEC integrato

Reazione al fuoco – navigazione interna e marittima MSC.307 (88) – Codice FTP IMO Parte 5	superata	2509 2024
Valutazione di gas combusti – navigazione interna e marittima MSC.307 (88) – Codice FTP IMO Parte 2	superata	
MED / 3.18c ai sensi della direttiva 2014/90/UE in accordo con i rispettivi regolamenti attuativi. modulo B - wineo 1500 sea U.S. Coast Guard Approval No.: modulo D - Windmöller GmbH U.S. Coast Guard No.:	Certificate No. DMT-22014-B 164.117/EC2509/DMT-M23010-D Certificate No. DMT-M23010-D 164.117/EC2509/DMT-M23010-D	

Note:
- Riscaldamento a pavimento: adatto a tutti i tradizionali riscaldamenti a pavimento ad acqua calda e ai sistemi elettrici regolati fino a una temperatura superficiale di 27 °C.
- Pulizia e manutenzione: vedere le istruzioni fornite a parte per la pulizia e la cura.
- Con riserva di modifiche tecniche a cura della Windmöller GmbH.