


PURLINE | wineo 1500 sea | per installazione a incollo

Pavimento resiliente in poliuretano conforme a EN 16776
Privo di cloro, solventi e plastificanti.

wineo

						
Formato	1200 x 200 mm	1500 x 250 mm	670 x 335 mm	1000 x 500 mm	20 x 2 m	
Spessore	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	
Peso / doga/rotolo	3,2 kg/m²	3,2 kg/m²	3,2 kg/m²	3,2 kg/m²	3,2 kg/m²	
Classificazioni						Struttura del prodotto
	Classe di utilizzo 23 EN ISO 10874		utilizzo intenso in aree residenziali			1
	Classe di utilizzo 34 EN ISO 10874		utilizzo molto intenso in aree commerciali			
	Classe di utilizzo 43 EN ISO 10874		utilizzo intenso in aree industriali			
	Classificazione antiscivolo DIN 51130		R 9			2
	Resistenza allo scivolamento EN 13893		μ ≥ 0,30 – DS			
	Proprietà antistatiche EN 1815		≤ 2 kV			3
	Resistenza ad agenti chimici ed a macchie EN ISO 26987		resistente (elenco dettagliato su richiesta)			
	Resistenza alla luce EN ISO 105-B02		~ 7			
	Impronta residua EN ISO 24343-1		≤ 0,10 mm			
	Test con piede di mobile EN 424		piede tipo 0 – nessun danno visibile			
	Test con sedia con rotelle EN 425		25000 passaggi nessun danno con ruote tipo W			
	Resistenza termica ISO 8302		~ 0,01 (m²K)/W			
	Riduzione del rumore da impatto EN ISO 10140		~ 8 dB			
	Stabilità dimensionale EN ISO 23999		≤ 0,10%			
	Flessibilità e deformazione EN ISO 24344		≥ 20 mm			
REACH		privo di sostanze SVHC ≥ 0,1%				
Reazione al fuoco – navigazione interna e marittima MSC.307 (88) – Codice FTP IMO Parte 5			superata			 2509 2025
Valutazione di gas combustibili – navigazione interna e marittima MSC.307 (88) – Codice FTP IMO Parte 2			superata			
MED / 3.18c ai sensi della direttiva 2014/90/UE in accordo con i rispettivi regolamenti attuativi. modulo B - wineo 1500 sea USCG Approval Category: modulo D - Windmüller GmbH U.S. Coast Guard No.:			Certificate No: DMT-M25001-B-V02 164.117/EC2509 Certificate No. DMT-M23010-D-V03 164.117/EC2509/DMT-M22014-B			

Note:

- Riscaldamento a pavimento: adatto a tutti i tradizionali riscaldamenti a pavimento ad acqua calda e ai sistemi elettrici regolati fino a una temperatura superficiale di 29 °C.
- Pulizia e manutenzione: vedere le istruzioni fornite a parte per la pulizia e la cura.
- Con riserva di modifiche tecniche a cura della Windmüller GmbH.