

PURLINE | wineo 1500 plank+tile | doghe per installazione a incollo**wineo**

Pavimento resiliente in poliuretano conforme a EN 16776
senza cloro aggiunto, privo di solventi e plastificanti

	wood XS	wood L	wood XL	stone XL	graphic XL textile XL	fusion XL		
Formato	480x80 mm	1200x200 mm	1500x250 mm	1000x500 mm	1000x500 mm	1000x500 mm		
Spessore	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm		
Peso	3,45 kg/m²	3,45 kg/m²	3,45 kg/m²	3,45 kg/m²	3,45 kg/m²	3,45 kg/m²		
Doghe, piastre / m² per pacco	40 / 1,54 m²	20 / 4,80 m²	12 / 4,50 m²	10 / 5,00 m²	10 / 5,00 m²	10 / 5,00 m²		
Pacchi / m² per pallet	144/221,76 m²	60/288,00 m²	56/252,00 m²	54/270,00 m²	54/270,00 m²	50/250,00 m²		
Garanzia	Le nostre condizioni di garanzia sono disponibili all'indirizzo – www.wineo.de							
Classificazioni							Struttura del prodotto	
	Classe di utilizzo 23 EN ISO 10874			utilizzo intenso in aree residenziali			1	Strati di finitura <ul style="list-style-type: none">• strato di finitura in PU con superficie strutturata• carta decorativa• strato stabilizzante Microfase su tutto il perimetro
	Classe di utilizzo 34 EN ISO 10874			utilizzo molto intenso in aree commerciali				
	Classe di utilizzo 43 EN ISO 10874			utilizzo intenso in aree industriali				
	Resistenza al graffio EN 16776, Appendice A			Classe di utilizzo 34: ≥ 6 N Classe di utilizzo 43: ≥ 7 N			2	Strato di supporto, composto ad alte prestazioni
	Classificazione antiscivolo upi R 9729			GS 1 / GS 2 in base alla struttura superficiale				
	R9 Classificazione antiscivolo DIN 51130 EN 16165 Annex C			R9 PTV ≥ 40 asciutto/bagnato (con calzature/ escluse le zone doccia)			3	Controbilanciatura sistema Fleece TEC integrato
	Resistenza ad agenti chimici ed a macchie EN ISO 26987			ottima resistenza in funzione della concentrazione ed al tempo di permanenza			<div></div> <div></div> <div></div> <div></div>	
	Resistenza alla luce EN ISO 105-B02			~ 7				
	Impronta residua EN ISO 24343-1			≤ 0,10 mm				
	Test con piede di mobile EN 424			piede tipo 2 – nessun danno visibile				
	Test con sedia con rotelle ISO 4918			25000 passaggi nessun danno con ruote tipo W				
	Resistenza termica ISO 8302			~ 0,01 (m²K)/W				
	Riduzione del rumore da impatto EN ISO 10140			~ 8 dB				
	Stabilità dimensionale EN ISO 23999			≤ 0,15%				
	Flessibilità e deformazione EN ISO 24344			≥ 20 mm				
	REACH			privo di sostanze SVHC ≥ 0,1%				
	Smaltimento			<u>Privati:</u> può essere smaltito con i normali rifiuti indifferenziati / rifiuti ingombranti <u>Ambito commerciale:</u> codice rifiuto AVV 170203				



Windmüller GmbH
Charles-Lindbergh-Ring 13
D-32756 Detmold

DOP: 2101010
EN 14041:2004 / AC2006
1658



www.wineo.de



ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

A+

A+ A B C

Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles)



DGNB
NAVIGATOR

Registrierungs-Code
NAPCCU

www.dgnb-navigator.de



GREENGUARD




THIRD-PARTY VERIFIED
EPD

Institut Bauen und Umwelt e.V.



EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIAL
M1

**Note:**

- Riscaldamento a pavimento: adatto a tutti i tradizionali riscaldamenti a pavimento ad acqua calda e ai sistemi elettrici regolati fino a una temperatura superficiale di 29 °C.
- Pulizia e manutenzione: vedere le istruzioni fornite a parte per la pulizia e la cura.
- Con riserva di modifiche tecniche a cura della Windmüller GmbH.